


Soleo 6015



| 50 mm x 30 mm

Fiche technique



Tolérances : +/- 2.0 mm.

La peau extérieure étant poncée, les épaisseurs annoncées sont des valeurs moyennes (y compris pour le plan fourni page suivante).

Normes de réaction au feu :**Sur demande :**

NFP 92-507 : M1 ou M2

Euroclasse NF EN 135011 : B, s2-d0

ASTM E-84 classe A

Finition de la couche visible : Poncée. Autres textures disponibles sur demande. Le type de ponçage ou la teinte peuvent légèrement varier d'un lot à l'autre.

Fixation et pose des profilés : Identique à un barreau d'aluminium. Voir guide de mise en œuvre sur www.geolam.com

Longueur des profilés : 3 m | 9 ft 10 in

Sur commande : entre 2.15 m et 6.0 m | 7 ft et 19 ft 8 in.

Consultez notre site www.geolam.com.

Les informations techniques sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement.

Poids : 0.85 kg/m

Moment quadratique I_x (cm⁴) : 2.75

Moment quadratique I_y (cm⁴) : 6.4

Module d'inertie $Z+x$ (cm³) : 1.81

Module d'inertie $Z-x$ (cm³) : 2.05

Module d'inertie $Z+y$ (cm³) : 2.56

Module d'inertie $Z-y$ (cm³) : 2.72

Matériau du noyau : A6063S-T5 Serie 6000

Coefficient d'expansion thermique (20-100°C) :

23.4 $\mu\text{m}/\text{m}^{\circ}\text{C}$

Module d'élasticité : 68.9 GPa

Résistance à la traction maximale : 186 Mpa

Empreinte carbone :WPC : 1.54 kg CO₂/KgProfile : 9.005 kg CO₂/Kg

Teck



Limba



Palissandre



Wenge




Bilinga




Carbon



Ivoire



Teinte sur commande



Soleo 6015

Bois hybride WHS

Type 1.0

Geolam

www.geolam.com

Module d'inertie Z+x (cm³)

1.81

Bois hybride WHS

2.05

Module d'inertie Z-x (cm³)

2.75

Module d'inertie Z+y (cm³)

2.56

Module d'inertie Z-y (cm³)

2.72

Module d'inertie Z+y (cm³)

6.40

Module d'inertie Z-y (cm³)

2.72

Poids (kg/ml)

0.85

Moment quadratique Ix (cm⁴)

2.75

Moment quadratique Iy (cm⁴)

6.40

Moment quadratique Iy (cm⁴)